FICHE TECHNIQUE

COLLE CA-2K

Référence 76-22

Colle instantanée bi-composants à base de cyanoacrylate.

Idéal pour des réparations rapides ou des réparations d'urgence.
Excellentes propriétés adhésives sur de nombreux matériaux.
Très bonne adhérence sur matériaux lisses, poreux ou absorbants.

Utilisation sur :
- Métaux
- la plupart des plastiques (PVC, ABS, PC, PBT)
- Caoutchouc
- Liège
- Bois
- Papier
- Carton
- Textiles et cuir.

Propriétés

- Gel thixotrope (ne se rigidifie pas).
- Extrêmement résistant aux chocs.
- Ne goutte pas.
- Application du produit à la verticale ou en position.
- Faible efflorescence (traces blanches).
- Permet de combler des fissures jusqu'à 6 mm.
- Usinable.
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux carburants (essence / diesel).
- Bonne résistance aux fluides en général.

Caractéristiques techniques (colle/activateur) :

Base :	Cyanoacrylate
Densité :	Env. 1,09 / Env. 1,17
Viscosité à 25°C mPa.s (1.5 rpm)	195 000 / 63 500
Ratio de mélange :	4 : 1
Temps de prise :	Environ 3 minutes
Durcissement :	Environ 24 heures

Jeu d'assemblage	Jusqu'à 6 mm
Température d'application	à partir de -25°C
Résistance en température :	- 40 °C jusqu'au + 80 °C, + 120 °C en pointe
Conservation :	12 mois
Stockage :	Au frais et au sec
Couleur :	**Transparent**

Utilisation :

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Fixer le tube mélangeur et extraire une petite quantité de colle - Jeter les premiers centimètres du mélange
Appliquer le mélange directement sur l'une des deux surfaces, sous forme de goutte ou de cordon, et assembler les deux parties en moins d'une minute. Ne pas étaler.
Après application, vous disposez d'environ 5 à 60 secondes pour positionner l'assemblage (selon le matériau). La résistance optimale est atteinte après 24 heures. Pour renforcer l'assemblage, appliquer un cordon adhésif supplémentaire.

Recommandations

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.



Toutes modifications réservées.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
10 g	Cartouche	**76-22**	10

Livré avec 3 tubes mélangeurs.
Disponible séparément : 76-2201 Tube mélangeur (x 10)

Informations techniques complémentaires :

Type de produit : Colle 2 composants (cyanoacrylate/cyanoacrylate)

	Résistance manuelle
Aluminium	5 secondes
Polycarbonate	15 secondes

	Résistance au cisaillement et à la traction (ISO 4587)
Acier sablé	19,5 N/mm²
PMMA (point de rupture matériau)	10,2 N/mm²

Toutes modifications réservées.