

## **SPRAY PEINTURE RAL**

# Réf. D9-RB(n° teinte) – RAL brillant D9-RS(n° teinte) -RAL satiné / D9-RM(n° teinte)-RAL mat

#### Peinture en aérosol dans les nuances de couleurs les plus utilisées.

Teintes normalisées RAL utilisées dans la plupart des métiers et branches de l'industrie.

Convient pour réparer ou rénover en intérieur et en extérieur.

- Fabricant de mobilier, industrie du métal, transformation de matières synthétiques...
- ▶ Retouches de peinture ou transformations dans le respect de la teinte de base, protection contre les intempéries et la corrosion.
- Rénovation et mise en valeur des surfaces.

<u>Convient à la plupart des supports</u>: Bois, métal, tissus, pierre, céramique, verre, papier, béton ainsi qu'aux matières synthétiques pouvant être mises en peinture.

## **Propriétés**

- Peinture de qualité à base de résines nitro alkydes combinées, aspect très brillant.
- Très forte teneur en pigments solides.
- Très bon pouvoir couvrant et finition parfaitement lisse.
- Couche séchée très dure, offre une très bonne résistance aux rayures.
- Très résistante aux intempéries, à la lumière et aux U.V., ainsi qu'à l'essence.
- Très économique.
- Exempt de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome).
- · Séchage rapide.
- Film de peinture offrant une bonne flexibilité.
- Très bon rendement, vaporisation offrant une très grande régularité d'application.

#### Caractéristiques techniques

Hors-poussière	5-10 min.		
Sec au toucher	env. 30 min.		
Durcissement total	env. 24 h.	Couleur	Près de 200 coloris au choix

## Utilisation

Préparez soigneusement la surface à traiter.

Nettoyer et dégraisser la surface avec du détergent et de l'eau (ex :70-15 DEGRA-SPRAY ou 74-91 NETTOYANT ACTIF POUR SURFACES GREENLINE).

Sécher soigneusement, éliminer la rouille, poncer et appliquer un primaire si nécessaire (ex : 70-59 PRIMER SPRAY).

Secouer énergiquement l'aérosol pendant au moins 2 min. dès perception des billes mélangeuses pour obtenir un mélange optimal. Agiter de temps en temps pendant l'utilisation.

Tenir l'aérosol horizontalement et le maintenir à une distance de 25 cm environ.

Faire un essai de pulvérisation et vérifier le coloris.

Commencer la pulvérisation en dehors de la surface à peindre. Appliquer plusieurs couches, fines et régulières. Pulvériser uniformément en couches croisées, verticalement puis horizontalement. Attendre environ 1 minute entre chaque couche sans dépasser les 30 min.

# **FICHE TECHNIQUE**



Après utilisation, purger l'aérosol à l'envers.

Une application en deux couches croisées permet d'obtenir un dépôt d'environ 40 à 50 microns.

## Recommandations

Effectuer un test de compatibilité au préalable.

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. Utiliser en extérieur ou dans des zones bien ventilées.

Aérosol extrêmement inflammable (gaz propulseur).

400 ml AFROSOI D9-RB + 12	Contenu	Туре	Réf.	Conditionnement
400 ml   AFROSOL   12	Contena	туре		Conditionnement
(n° teinte)	400 ml	AEROSOL	(n° teinte)	12

Certains coloris sont disponibles en satiné ou mat (D9-RS(n° teinte) et D9-RM(n° teinte).

Pour un travail propre, régulier et sans fatigue, utiliser le PISTOLET POUR AEROSOLS réf. 79-9900.

