

## SPRAY PEINTURE RAL

Référence D9-RB(n° teinte)

Peinture en aérosol dans les nuances de couleurs les plus utilisées.

**Domaines d'applications**

- Retouches de peinture, protection contre les intempéries et la corrosion.
- Rénovation et mise en valeur des surfaces.

Convient à la plupart des supports : Bois, métal, tissus, pierre, céramique, verre, papier, béton... ainsi qu'aux matières synthétiques pouvant être mises en peinture (effectuer un test de compatibilité).

**Propriétés**

- Peinture de qualité à base de résines nitroalkydes combinées, aspect très brillant.
- Très bon pouvoir couvrant et finition parfaitement lisse.
- Très résistante aux intempéries, à la lumière et aux U.V., ainsi qu'à l'essence.
- Très forte teneur en pigments solides.
- Séchage rapide :
  - Hors poussière : env. 10 min. ;
  - Sec au toucher : env. 20 min. ;
  - Manipulable : env. 60 min. ;
  - Durcissement total : env. 24 h. (valeurs indicatives à 20 °C).
- Couche séchée très dure, offre une très bonne résistance aux rayures.
- Film de peinture offrant une grande élasticité.
- Très bon rendement, vaporisation offrant une très grande régularité d'application.
- Exempt de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome).
- Gaz propulseur exempt de C.F.C.
- Très économique.

**Utilisation**

Nettoyer, dégraisser et sécher soigneusement la surface, éliminer la rouille, poncer et apprêter. Pour obtenir un mélange optimal, secouer énergiquement l'aérosol pendant au moins 2 min., faire un essai de pulvérisation et vérifier le coloris. Pulvériser uniformément en mouvements croisés. Distance de pulvérisation environ 25 cm. Après utilisation, purger l'aérosol à l'envers.

Une application en deux couches croisées permet d'obtenir un dépôt d'environ 40 à 50 microns.

**Recommandations**

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



400 ml



6 / 12 / 24

D9-RB