

## JOINT D'ETANCHEITE - SILICONE (rouge - transparent - noir)

Référence  
76-63 / 76-64 / 76-65

Joint d'étanchéité mono composant à élasticité permanente.

### Domaines d'applications

Pour pièces métalliques (aluminium, fonte, acier...), matières synthétiques et verre.

- |                        |                 |                            |
|------------------------|-----------------|----------------------------|
| Ø Couvercle de soupape | Ø Différentiels | Ø Projecteurs et optiques  |
| Ø Carter d'huile       | Ø Batteries     | Ø Feux arrières            |
| Ø Pompes à eau         |                 | Ø Carters de protection... |

### Propriétés

- Compense irrégularités importantes, différences de niveaux et de jointures.
- Résiste à l'eau, eau de mer, graisses, huiles, détergents, hydrocarbures, acides et saumures dilués.
- Extrêmement pratique, en cartouche à air comprimé.

### Caractéristiques techniques

- Durcissement : env. 3 mm en 24 heures
- Température d'utilisation : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la pression : jusqu'au 8 bar
- Résistance en température :
  - Ø 76-63 (rouge) : -50 °C à +300 °C
  - Ø 76-64 (transparent) : -50 °C à +200 °C
  - Ø 76-65 (noir) : -50 °C à +250 °C (courte durée à +300 °C)

### Utilisation

Les surfaces à étancher doivent être propres, exemptes de poussières, graisse ou huile. Éliminer les éventuels restes de joints.

Enlever le capuchon. Lors de la première utilisation, couper l'embout s'il est nécessaire d'obtenir un filet plus épais, enlever la sécurité et tourner la buse de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Appuyer en variant la pression sur la gâchette pour obtenir l'épaisseur de joint souhaitée et assembler les pièces à étancher. Le durcissement est fonction de l'épaisseur appliquée.

### Recommandations

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, nettoyer à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.



76-63 (rouge) / 76-65 (noir)  
76-64 (transparent)

