

## COLLE DE MONTAGE À ADHÉRENCE RAPIDE

Référence 76-66

Colle de montage universelle : tenue immédiate des pièces.

### Domaines d'applications

Permet le collage de matériaux divers :

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ø Métaux et alliages cuivreux | Ø Pierre         |
| Ø Bois                        | Ø Carrelage      |
| Ø Matières synthétiques       | Ø Polystyrène... |

Très utile dans les domaines suivants : Construction de container, carrosserie, transformation de tôles, industrie du meuble, construction d'appareil, installation de climatisation, construction de matériel de transport, construction de fenêtres, secteur du bâtiment, construction de bateaux, etc...

### Propriétés

- Collage sûr, efficace et instantané - bonne tenue immédiate des pièces.
- Elasticité durable, peut être utilisé universellement.
- Offre une parfaite adhérence même sur surfaces verticales.
- Colle inodore de couleur blanche.
- Accepte peintures et vernis.
- Résiste aux intempéries, à l'eau, au chlore et aux U.V.
- Exempt de silicone et d'isocyanates.
- Résiste aux températures de -40 °C à +100 °C (après durcissement).

### Caractéristiques techniques

- |  |   |
|--|---|
| - Base : dispersion de MS polymères modifiés   | - Densité : 1569 kg/m <sup>3</sup>                                      |
| - Consistance : thixotropique  | - Résistance :  |
| - Température d'utilisation : +5 °C à +40 °C   | - Traction : 22 N/cm <sup>2</sup> - Cisaillement : 17 N/cm <sup>2</sup> |
| - Durcissement : 3 mm en 24 heures   | - Dureté Shore A : DIN 53505 : 58 °C                                    |
| - Séchage superficiel après 10 à 15 min (à 23 °C et 55 % d'humidité relative de l'air) | - Module d'élasticité : env. 1,39 Mpa à 100 % d'allongement             |
| - Capacité de stockage : 12 mois de +5 à +25 °C  |   |

### Utilisation

Les parties à assembler doivent être propres, exemptes d'huiles et graisses. Appliquer 76-66 sur une des surfaces, positionner la pièce et presser fortement. La tenue est immédiate.

### Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.



76-66

